

## MIRABILIA plus ACRILICA LAVABILE

.....

### CARATTERISTICHE

Idropittura murale per interni ad alto potere coprente e buona lavabilità. Di facile applicazione anche per mani inesperte, ha un ottimo potere mascherante, una finitura opaca vellutata, un buon punto di bianco e buona resa.

Ideale per dipingere e decorare muri e soffitti in ambienti interni. Idropittura Murale Lavabile per Interni ad alta copertura, ottima permeabilità al vapor d'acqua (Traspirazione), buon punto di bianco, finitura opaca ad alto potere mascherante, buona resa, buona distensione, buona resistenza al lavaggio e smacchiabilità (dopo 15-20 giorni dall'applicazione).

Applicazione con rullo, pennello e spruzzo su svariati tipi di supporti opportunamente preparati ed uniformati.

### IMPIEGO

Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc. preventivamente puliti, rasati ed uniformati con Duralfix.

Su cartongesso opportunamente uniformato con Duralfix.

Su pannellature in legno opportunamente preparate.

### NORME D'USO

#### Preparazione del supporto ed Applicazione:

- **In assenza di muffe** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stuccook e carteggiare, quindi applicare una mano di fissativo acrilico Solerosso diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura: Mirabilia Plus, Jollymax.
- **In presenza di intonaco cavillato** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze saline; stuccare le lesioni di maggiore entità con Stucco Interni; dopo 24h carteggiare e applicare una mano di Fibrofond L diluito al 15%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura: Mirabilia Plus, Jollymax.
- **In presenza di vecchie pitture sfarinanti** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 300% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura: Mirabilia Plus, Jollymax.
- **In presenza di supporti alcalini (calce, cemento)** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Alcafix diluito max al 100% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura: Mirabilia Plus, Jollymax.
- **In presenza di piastrelle e supporti non assorbenti** Sgrassare accuratamente la superficie e rimuovere successivamente ogni traccia del prodotto sgassante utilizzato, lavando abbondantemente con acqua. Sulla superficie perfettamente asciutta, applicare una mano di Iperfix diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura: Mirabilia Plus, Jollymax.
- **In presenza di colori forti o cartongesso** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare Fibrofond L fondo di collegamento ad alta copertura, diluito

max al 100%. Infine, applicare la finitura: Mirabilia Plus, Jollymax.

## VOCE DI CAPITOLATO

Pittura di superfici murali Interne con idropittura lavabile ad alta traspirazione da diluire con acqua, Le Classiche Interno Mirabilia Plus, dell'industria colori Duriplastic, applicata a due mani con pennello o rullo di lana, previa mano di uniformante-consolidante Duralfix.

## DATI TECNICI

**Colore:** Bianco + 206 Tinte di Mazzetta + NCS  
**Aspetto:** Cremoso  
**Confezione di Fornitura:** L13 - L4 - L2,5  
**Legante:** Resine sintetiche in emulsione  
**Componenti speciali:** Biocidi ad ampio spettro di azione  
**Viscosità:** 15.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C)  
**Ph:** 8-9  
**Peso specifico:** 1.630 +/- 0,03 g/cm<sup>3</sup> a 20°C  
**Grado di brillantezza:** Opaco Classe G3-Norma UNI EN 1062-1  
(Riflettanza 4,6 Ang. Incid. 85°)  
**Resistenza al lavaggio:** Classe 3 (Norma UNI EN 13300:2002)  
Ldft(Micron) 45.17 dopo 200 cicli di spazzolatura  
(Norma UNI EN ISO 11998:2006)  
**Resistenza agli alcali:** Resistente (UNI 10795)  
**Permeabilità al vapore:** Alta - Classe V1 sd= 0.001 (UNI EN ISO 7783-2)  
**Essiccazione a 20°C:** Secco al tatto dopo 30'  
Secco in profondità dopo 24 ore  
Riverniciabile dopo 10-12 ore  
**Resa Orientativa:** 12 mq/L  
**Diluizione:** 40% acqua  
**Applicazione:** Pennello, Rullo, Spruzzo  
**Pulizia degli attrezzi:** con acqua

## CLASSIFICAZIONE V.O.C.

CAT. A/a Pitture opache per muri e soffitti Interni.  
Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007=75 gr/litro; dal 2010=30 gr/litro  
Le Classiche Interno Mirabilia Plus contiene al massimo 25 gr./litro di V.O.C.

## STOCCAGGIO

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo



**COPRENTE**



**TRASPIRANTE**



**LAVABILE**

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale*

73015 Salice Salentino (Lecce)  
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841  
[www.duriplastic.com](http://www.duriplastic.com)